

# Kiilto J Шпатлевка



Водорастворимая готовая шпатлевка для прикрепления ленты для заделки и выравнивания швов гипсокартонных плит на настенных и потолочных поверхностях в сухих помещениях. Работы можно выполнять как вручную, так и механически. Шпатлевка применяется также для финишного выравнивания до окрашивания поверхности или оклейки ее обоями. Макс. 2 мм.



- для прикрепления упрочняющей ленты к швам гипсокартона
- для стен и потолков во внутренних помещениях
- серый
- макс. слой 2 мм
- время высыхания 1–2 ч/мм

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Kiilto J водорастворимая готовая шпатлевка для прикрепления ленты для заделки и выравнивания швов гипсокартонных плит на настенных и потолочных поверхностях в сухих помещениях. Шпатлевка применяется также для финишного выравнивания до окрашивания поверхности или оклейки ее обоями. Готовую поверхность можно выравнивать, окрашивать и оклеивать обоями. Рекомендуется грунтовочное окрашивание оклеиваемой поверхности, так как это облегчит в дальнейшем ее последующую оклейку. Выполняет требования сертификатов EN 13963:2005 и EN 15824:2009.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Выравниваемая поверхность должна быть чистой, сухой и без пыли. При нанесении нового слоя, предыдущий должен полностью высохнуть. При необходимости поверхность также шлифуется и тщательно очищается до нанесения нового слоя.

Kiilto J - готовая шпатлевка. После длительного хранения шпатлевку следует перемешать перед использованием. При необходимости продукт может быть разбавлен водой.

Прикрепление ленты: Шов заполняется шпатлевкой и лента прижимается ко шву стальным шпателем. Затем шов выравнивается путем нанесения на ленту шпатлевки широким стальным шпателем. При необходимости после высыхания шпатлевки поверхность шлифуется. Если края гипсокартонных листов не усечены, шпатлевка наносится за пределы шва и таким образом, поверхность шва выравнивается. Края гипсокартонных плит можно срезать под нужным углом. Прикрепление ленты для швов гипсокартонных плит можно также осуществить при помощи машины для заделки швов. Руководствоваться также инструкциями завода-изготовителя гипсокартонных плит.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Представленные в этой технической спецификации данные основываются на проведенных нами испытаниях и практическом опыте. Представленные технические показатели были определены при стандартных условиях. Если местные условия отличаются от них, это влияет на достигаемые показатели и эксплуатационные характеристики продукта. Метод проведения работ также значительно влияет на конечный результат. Kiilto Oy несет ответственность за обеспечение качества продукции в соответствии с нашей Системой

ТОЛЩИНА СЛОЯ	2 мм.
СКОРОСТЬ ОТВЕРЖДЕНИЯ	около 1–2ч/мм (+18 °С) (в зависимости от условий)
РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ	нормальная комнатная температура, минимальная рабочая температура +10°C
КЛАССИФИКАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ	Класс нагрузки для окрашенных поверхностей RL01...RL04 (Окрашивание RYL 2012)
МАКС. РАЗМЕР ФРАКЦИИ	< 0,2 мм
КЛАСС ПОЖАРООПАСНОСТИ	A2-s1, d0 (EN 13963)
ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ	> 320 N (EN 13963)
ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ С ОСНОВАНИЕМ	> 0,3 МПа (EN 15824)
ТИП/СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Шпатлевка на основе полимерной дисперсии и известняка
ЦВЕТА	Светло-серая
РАЗМЕРЫ УПАКОВОК	3 л, 10 л пластиковая упаковка
ХРАНЕНИЕ	В неоткрытой упаковке при температуре не ниже +1 °С 1 год.



Управления Качества. Мы не можем влиять на проведение работ надлежащим образом и на преобладающие условия и, следовательно, не можем нести ответственности за конечный результат. Правильное использование продукта предполагает ознакомление с его инструкцией по применению и руководством по применению (при наличии такового).

**ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТЬ**

Избегать попадания на кожу и подверженности воздействию свежего продукта, использовать защитные перчатки. Ознакомиться с паспортом безопасности продукта. Информация об утилизации продукта и упаковке имеется на сайте [www.kiilto.com](http://www.kiilto.com)