

Kiilto R Готовая шпатлевка для нанесения валиком



Готовая шпатлевка для выравнивания сухих стен и потолков с использованием валика. Хорошо подходит для выравнивания поверх стеклообоев. Применяется также для прикрепления ленты для заделки швов гипсокартонных плит. Макс. толщина слоя 3 мм. Водоразбавляемая.



- применяется также для прикрепления ленты для заделки швов гипсокартонных плит
- время высыхания 2–3 ч/мм (максимальная толщина слоя 3 мм/нанесение за раз)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Kiilto R – водоразбавляемая, готовая, универсальная шпатлевка для финишного выравнивания стен и потолков сухих помещений перед окраской или оклейкой обоями. Наносится с использованием валика. Применяется также для прикрепления и выравнивания ленты для заделки швов гипсокартонных плит. Рекомендуется грунтовочное окрашивание оклеиваемой поверхности, так как это облегчит в дальнейшем ее последующую оклейку обоями. Выполняет требования сертификатов EN 13963:2005 и EN 15824:2009.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Выравниваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и без пыли. При нанесении нового слоя предыдущий должен полностью высохнуть. При необходимости поверхность также шлифуется и тщательно очищается до нанесения нового слоя.

Kiilto R - готовая шпатлевочная масса. После длительного хранения шпатлевку следует перемешать перед использованием. При необходимости продукт может быть разбавлен водой. Шпатлевка наносится на поверхность стены валиком, после чего выравнивается стальным шпателем. При заделке швов гипсокартонных плит шпатлевка наносится валиком сначала в шов. Поверхность выравнивается стальным шпателем, затем бумажная лента прикладывается на свежую шпатлевку. Поверх ленты наносится второй слой шпатлевки и выравнивается более широким стальным шпателем. Выровненная поверхность после высыхания хорошо шлифуется.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Представленные в этой технической спецификации данные основываются на проведенных нами испытаниях и практическом опыте. Представленные технические показатели были определены при стандартных условиях. Если местные условия отличаются от них, это влияет на достигаемые показатели и эксплуатационные характеристики продукта. Метод проведения работ также значительно влияет на конечный результат. Kiilto Oy несет ответственность за обеспечение качества продукции в соответствии с нашей Системой Управления Качества. Мы не можем влиять на проведение работ надлежащим образом и на преобладающие условия и, следовательно, не можем нести ответственности за конечный результат. Правильное использование продукта предполагает ознакомление с его инструкцией по

ТОЛЩИНА СЛОЯ	3 мм
СКОРОСТЬ ОТВЕРЖДЕНИЯ	ок. 2–3 ч/мм (+18 °C) (в зависимости от условий высыхания и толщины слоя)
РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ	нормальная комнатная температура, минимальная температура применения +10 °C
КЛАССИФИКАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ	классификации нагрузок окрашиваемых поверхностей RL01...RL04 (Окрашивание, строительный кодекс RYL 2012)
МАКС. РАЗМЕР ФРАКЦИИ	0,15 мм
ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ	> 320 N (EN 13963)
ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ С ОСНОВАНИЕМ	> 0,3 МПа (EN 15824)
ПЛОТНОСТЬ/УДЕЛЬНЫЙ ВЕС	1,3 кг/л
ТИП/СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	шпатлевка на основе полимерной дисперсии, легкого наполнителя и известняка
ЦВЕТА	светло-серая
РАЗМЕРЫ УПАКОВОК	10 л пластмассовая ёмкость
ХРАНЕНИЕ	В закрытой упаковке при температуре не ниже +1 °C 1 год.



применению и руководством по применению (при наличии такового).

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать попадания на кожу и подверженности воздействию свежего продукта, использовать защитные перчатки. Ознакомиться с паспортом безопасности продукта. Информация об утилизации продукта и упаковки имеется на сайте www.kiilto.com