

Kerastop



Влагоизоляция для поверхностей стен, подлежащих плиточной облицовке. Подходит для использования, напр., для стен влажных помещений, остающихся вне зоны брызг воды или для поверхностей стен подсобного помещения и кухни. Имеет сертификат VTT C51/99.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Влагоизоляция Kiilto Kerastop предназначена для изоляции влаги, поступающей из помещения в конструкции (т.е. не для изоляции влаги из конструкций или почвы). Основание должно быть чистым, сухим и без пыли. Для гидроизоляции полов и стен влажных помещений рекомендуется применение гидроизоляций Kiilto согласно отдельным инструкциям.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед применением упаковку с влагоизоляцией взболтать. Первичная обработка проводится разбавленной водой в соотношении 1:1 влагоизоляцией Kiilto Kerastop с использованием валика или кисти. Повторная обработка проводится через 1-2 часа неразбавленной влагоизоляцией. Облицовку плиткой можно начинать после высыхания поверхности, желательно на следующий день, используя при работе приклеивающие растворы или плиточные клеи Kiilto.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Представленные в этой технической спецификации данные основываются на проведенных нами испытаниях и практическом опыте. Представленные технические показатели были определены при стандартных условиях. Если местные условия отличаются от них, это влияет на достигаемые показатели и эксплуатационные характеристики продукта. Метод проведения работ также значительно влияет на конечный результат. Kiilto Oy несет ответственность за обеспечение качества продукции в соответствии с нашей Системой Управления Качества. Мы не можем влиять на проведение работ надлежащим образом и на преобладающие условия и, следовательно, не можем нести ответственности за конечный результат. Правильное использование продукта предполагает ознакомление с его инструкцией по применению и руководством по применению (при наличии такового).

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать попадания на кожу и подверженности воздействию свежего продукта, использовать защитные перчатки. Ознакомиться с паспортом безопасности продукта. Информация об утилизации продукта и упаковки имеется на сайте www.kiilto.com

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА	< 60%
ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ	+10 - 25°C
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	Замерзающая
pH	ок. 9
РАСХОД	4-5 м ² /л
СООТНОШЕНИЕ СМЕСИ	Первичная обработка: разбавить водой в соотношении 1:1 Вторичная обработка: в неразбавленном виде
ПЛОТНОСТЬ/УДЕЛЬНЫЙ ВЕС	ок. 1,0 кг/л
ТИП/СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Синтетический каучук
ХРАНЕНИЕ	В закрытой упаковке при температуре не ниже +1 °C 1 год.