

# Kiilto Parquet Oil

## Масло для паркета и дерева



Основанное на растительных маслах масло для паркетных и деревянных полов, которое предназначено для износостойчивой обработки поверхности и пропитывания паркетных и деревянных полов в жилых и общественных помещениях. Все цветовые оттенки можно перемешивать друг с другом. Готовую обработанную маслом поверхность пола можно покрывать финишным лаком производства Киилто. Цветовые оттенки: Natural, Ivory White, Silver Grey, Мосса Brown и Antique Black.



- отличная износостойчивость, а также устойчивость к воде и химикатам
- быстрое высыхание = быстрое выполнение работ
- умеренный запах
- высокое содержание сухого вещества >95 %, обеспечивает отличное заполнение
- не образует скользкой поверхности

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Parquet Oil предназначено для износостойчивой обработки поверхности и пропитывания паркетных и деревянных полов в жилых и общественных помещениях. Благодаря высокому содержанию сухого вещества для достижения интенсивности оттенка достаточно меньшего количества слоев нанесения, чем у традиционных масел.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Деревянная поверхность должна быть сухой, хорошо отшлифованной и тщательно очищенной от пыли и прочих загрязнений. Щели пола следует заделать шпатлевкой для паркета Kiilto Gar или смесью пыли от шлифования и грунтовочного водорастворимого лака производства Kiilto.

Для получения более глубокого цветового оттенка пол можно увлажнить равномерным напылением воды и протереть слегка влажной тряпкой по меньшей мере за два часа до нанесения масла.

Принять во внимание, что смачивание приводит к легкому разбуханию дерева.

Перед применением продукт тщательно взболтать. После длительного хранения масло в емкости перемешать чистой палочкой до самого дна. Нанести масло на пол ровным слоем, используя стальной или жесткий резиновый шпатель. Не наносите масло слишком толстым слоем. В зависимости от условий, через 15-30 мин. поверхность пола следует обработать полотером с красным абразивным диском. Наилучший результат достигается, когда промасленная поверхность достигает т.н. «полусухого» состояния до прогонки абразивным диском. Слишком долго (несколько часов) сохнувшее масло становится липким и его очень трудно удалить /обработать. Незамедлительно удалить излишки масла с помощью махровой ткани, прикрепленной к абразивному диску полотера. Дать полу высохнуть в течение 15-30 минут. После этого выполнить повторно вышеуказанную обработку маслом. Поверхность пола следует тщательно высушить полотером с насадкой из махровой ткани таким образом, чтобы пол стал абсолютно нелипким. При необходимости поверхность можно еще

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА	40–60 %
СКОРОСТЬ ОТВЕРЖДЕНИЯ	Легкая нагрузка 24 часа (+20 °C/50 % RH) Окончательная прочность 2–3 суток
ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ	+ 18–24 °C
КЛАССИФИКАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ	Не образует скользкой поверхности, класс R10 (стандарт по антискольжению DIN 51130). Выполняет требования классификации EN 71-3.
ГОТОВНОСТЬ К ОБЛИЦОВКЕ	Можно покрывать лаком не ранее, чем через 6 часов после высыхания (учитывать условия)
ВЛАЖНОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ	7 ± 2 весовых %
РАСХОД	25–40 м <sup>2</sup> /л в зависимости от впитывающей способности дерева
ЦВЕТА	Natural Ivory white Silver grey Mocca brown Antique black Можно использовать как в натуральном цвете, так тонированными. Все цветовые оттенки можно перемешивать друг с другом.
ХРАНЕНИЕ	В неоткрытой упаковке при температуре выше +1 °C 24 месяцев.

обработать белым абразивным диском.

Если при нанесении масла на полу все же остались более толстые/липкие слои, то их можно удалить полотером с насадкой из черного абразивного диска.

Нанесение валиком: Метод используется в частности тогда, когда в полу имеются щели или фаски. Вылить масло в лоток для краски и смочить коротковорсный мохеровый валик. Распределить масло валиком по поверхности пола тонким слоем. Дать высохнуть в течение 30 – 60 минут. Выровнять полотером с красным абразивным диском, после чего удалить излишки масла полотером с насадкой из чистой махровой ткани. При необходимости после окончательного высыхания поверхность можно обработать полотером с белым абразивным диском.

Дать полу высохнуть не менее 6 часов перед покрытием лаком.  
Пол, обработанный маслом Ivory white, темнеет после лакирования.

Используемые материалы (абразивные диски, полотенца) после применения должны храниться смоченными в закрытой металлической емкости или их следует очистить минеральным скипидаром, так как у продукта существует риск самовоспламенения.

**ВНИМАНИЕ!** Некоторые резиновые материалы ковров и антискользящих ковриков содержат пластификаторы, которые могут привести к необратимому повреждению поверхности, а также к изменению цвета лакированного или масляного покрытия.

#### **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Представленные в этой технической спецификации данные основываются на проведенных нами испытаниях и практическом опыте. Представленные технические показатели были определены при стандартных условиях. Если местные условия отличаются от них, это влияет на достигаемые показатели и эксплуатационные характеристики продукта. Метод проведения работ также значительно влияет на конечный результат. Kiilto Oy несет ответственность за обеспечение качества продукции в соответствии с нашей Системой Управления Качества. Мы не можем влиять на проведение работ надлежащим образом и на преобладающие условия и, следовательно, не можем нести ответственности за конечный результат. Для правильного использования продукта требуется предварительное ознакомление с инструкцией по выполнению работ и справочником по методам работ (при его наличии).

#### **ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТЬ**

Избегать попадания на кожу и подверженности воздействию свежего продукта, использовать защитные перчатки. Ознакомиться с паспортом безопасности продукта. Информация об утилизации продукта и упаковки имеется на сайте [www.kiilto.com](http://www.kiilto.com)