

Kiilto Superfix DF

Белый

плиточный клей



Белый, не растекающийся и экономичный в расходе плиточный клей с пониженным пылением при затворении для приклеивания керамической плитки. Хорошо подходит для настенной керамической плитки большого размера. Длительное время открытой выдержки. Применяется также для наружных работ. C2TES1. C2ES2 с добавлением Kiilto Fixbinder.



- для приклеивания керамической плитки, стекломозаики, декоративного камня и мрамора
- C2TES1
- расход 1,5–2,2 кг/м²

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Нерастекаемый и экономичный в расходе светлый плиточный клей с легким наполнителем для приклеивания влагостойких керамических и каменных плиток к пластмассовым, окрашенным, кафельным, клинкерным и обычным каменным поверхностям, а также к поверхностям, обработанным гидроизоляциями или влагоизоляциями Kiilto (напр., к гипсокартонным плитам). Благодаря новой технологии продукт при смешивании с водой почти беспыльный. Облицовку плиткой можно проводить без использования шура. Применяется для наружных и внутренних работ, но не подходит для объектов, постоянно подвергаемых нагрузке водой (напр. бассейны).

Подлежащие облицовке поверхности должны быть чистыми и без пыли. Удалить водорастворимые ровнители. Смочить водой сухие и впитывающие поверхности (не поверхности плит). Выключить отопление пола за 1 сутки до начала облицовочных работ. При облицовке пластмассовых, окрашенных, кафельных и клинкерных поверхностей принять во внимание:

- что поверхность достаточно прочная для облицовки
- что она имеет хорошую адгезию к основанию
- что воск, жир и грязь следует удалить с подлежащей облицовке поверхности моющим средством Maalaripesu, хорошо промыв водой. При необходимости после высыхания поверхности ее можно обработать начерно наждачной бумагой, после чего удалить пыль от шлифования.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Растворный порошок медленно высыпать в прохладную, чистую воду, постоянно перемешивая, до образования однородной массы. Дать массе постоять 10 - 15 мин., после чего еще раз легко перемешать. Плиточный клей наносится на подлежащую облицовке поверхность шпателем, одновременно сильно прижимая и «открывая» гребнем участок, который можно успеть покрыть плиткой за 15-20 мин. Плитка прижимается к основанию, незамедлительно постукивая по ней. Положение плитки можно откорректировать в течение 15 минут. Для обеспечения достаточно хорошей адгезии, снятая для изменения положения плитка на оборотной стороне должна почти полностью быть покрыта плиточным клеем (кафель 70 - 75 % и клинкерная плитка 80 - 90 %). Поэтому размер зубьев шпателя всегда следует выбрать в соответствии с размером укладываемой плитки и размером поверхности адгезии.

Свежие пятна плиточного клея удаляются водой и смоченной тряпкой.

ВЛАЖНОСТЬ ОСНОВАНИЯ	- бетон < 90 % отн. влажности
ВРЕМЯ ОТКРЫТОЙ ВЫДЕРЖКИ	выше 0,5 МПа / 30 мин. (EN 1346)
ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ	рекомендуемая температура +18–20 °С, минимальная 5 °С
КЛАССИФИКАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ	C2TES1 (EN 12004), M1
МАКС. РАЗМЕР ФРАКЦИИ	0,5 мм
СПОСОБНОСТЬ К ДЕФОРМАЦИИ	выше 2,5 мм (EN 12002)
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	Морозостойкий
КЛАСС ПОЖАРООПАСНОСТИ	E
РАСХОД	ок. 2,2 кг / м ² при нанесении шпателем с обычными зубцами шпателя, (размер зубцов шпателя: шир. 6 мм, расстояние 6 мм, высота 6 мм) ок. 1,5 кг / м ² при нанесении шпателем для мозаики (размер зубцов шпателя: шир. 4 мм, расстояние 4 мм, высота 4 мм)
СООТНОШЕНИЕ СМЕСИ	5,5 л воды на 15 кг сухого порошка (стены) 6,5 л воды на 15 кг сухого порошка (полы)
ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ С ОСНОВАНИЕМ	выше 1,0 МПа (EN 1348)
ТИП/СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Белый цемент с полимерами, легким наполнителем и кварцевым песком
ВРЕМЯ ДЛЯ РАБОТЫ	Время жизни раствора после добавления воды припл. 3 часа
СПОЛЗАНИЕ	Ниже 0,5 мм (EN 1308)


Высохший клей можно удалить только механически. Заделку плиточных швов можно осуществлять на поверхностях стен через 12 часов после приклеивания плитки, на поверхностях пола - через 24 часа. Для заделки швов применяются затирки Kiilto. Обычные нагрузки плиточный клей выдерживает через неделю после укладки. Низкая температура и высокая относительная влажность воздуха замедляют отверждение и высыхание клея.

Углы стен из панелей и плит, а также стыки между стеновой и напольной облицовкой плитками и другие компенсационные швы заполняются сантехническим герметиком Kiilto Saniteettisilikoni.

Используя добавку Kiilto Fixbinder, согласно инструкции по ее применению, можно улучшить свойства эластичности плиточного клея (СЕ-маркировка, классификация C2ES2).

Применяется для корректировки незначительных неровностей основания до облицовки ее плиткой. Для корректировки неровностей в несколько мм наилучшим образом подходят ровнители Kiilto для пола и стен.

ЗУБЧАТЫЕ ШПАТЕЛИ



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Представленные в этой технической спецификации данные основываются на проведенных нами испытаниях и практическом опыте. Представленные технические показатели были определены при стандартных условиях. Если местные условия отличаются от них, это влияет на достигаемые показатели и эксплуатационные характеристики продукта. Метод проведения работ также значительно влияет на конечный результат. Kiilto Oy несет ответственность за обеспечение качества продукции в соответствии с нашей Системой Управления Качества. Мы не можем влиять на проведение работ надлежащим образом и на преобладающие условия и, следовательно, не можем нести ответственности за конечный результат. Правильное использование продукта предполагает ознакомление с его инструкцией по применению и руководством по применению (при наличии такового).

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать попадания на кожу и подверженности воздействию свежего продукта, использовать защитные перчатки. Ознакомиться с паспортом безопасности продукта. Информация об утилизации продукта и упаковки имеется на сайте www.kiilto.com

РАЗМЕРЫ УПАКОВОК	4 кг пластмассовая емкость, 15 кг мешок
ХРАНЕНИЕ	В закрытой упаковке и в сухом помещении 1 год.